

FLOTTWEISS für außen und innen

Art des Werkstoffes:

Mattweiße, bleifrei Universal –Grundierung

Einsatzzweck:

Zum vorlackieren von Metall, Holz, Holzfaser etc. Auch als Heizkörper – Grund geeignet.

Bindemittelbasis: Alkydharz

Glanzgrad: Titanoxid – Rutil

Farbton: Weiß

Abtönen: mit max 5% Hochglanzlack bunt

Dichte: ca. 1,55 g/cm³

Lieferviskosität: 140 – 160 Sekunden nach DIN 53 211

Verdünnung: Universal – Verdünner, Kunstharz – Verdünner

Trocknungseigenschaften:

staubtrocken: nach ca. 1 Stunde

griffest: nach ca. 3 Stunden

schleifbar/überstreichbar: nach 12 – 15 Stunden

Die angegebenen Trocknungseigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 55% relative Luftfeuchtigkeit und können bei anderen Witterungsbedingungen zu Teil stark abweichen.

Auftragsmenge:

ca. 80 – 100 ml/m² (130 – 160 g/m²) je Anstrich. Die genannten Verbrauchsmengen können je nach Untergrund und Verarbeitungsmethode variieren. Genaue Verbrauchsangaben sind am Objekt festzustellen.

Verarbeitungshinweise:**Untergrundvorbereitung:**

Alle Untergründe müssen fest, sauber und frei von Trennmitteln sein.

Alte, schlecht haftende Anstriche sind mit Universal – Abbeizer zu entfernen und gründlich nachzuwaschen.

Bei Verwendung auf Nadelhölzern im Außenbereich ist eine Vorgrundierung mit Imprägniergrund zu empfehlen.

Eisen und Stahlflächen müssen gründlich entrostet und mit Metallgrund vorgestrichen werden.

Anstrichaufbau:

Holz: (Imprägniergrund : Imprägniergrund)

1 – 2 Grundanstriche

1 – 2 Deckanstriche

Eisen und Stahl:

Grundanstrich:

1 – 2 Zwischenanstriche

1 – 2 Deckanstriche

Auftragsart:

Streichen, Rollen mit Lackroller, Spritzen (auch Airless)

Verdünnungszugabe:

Streichen, rollen: ca. 1 – 3 Vol.-%

Luftspritzen: ca. 5 – 10 Vol.-%

Airless-spritzen: ca. 2 – 5 Vol.-%

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Universal-Verdünner reinigen.

Flammpunkt: keiner

VbF: kein Gefahrgut

RID/ADR: kein Gefahrgut

Sonderabfallschlüsselnummer: 55 502

Lagerfähigkeit:

Im luftdicht verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken gelagert mindestens 1 Jahr.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.