

# NO<sup>BS</sup>1<sup>®</sup>


## Mattöl 1410 M







Beschreibung	
Produktbeschreibung	Dünnflüssiges, mattiertes Imprägnieröl, auf Basis natürlicher Rohstoffe. Zur Oberflächenbehandlung von Holzböden, Treppen und Korkböden. Gute mechanische Beständigkeit.
Rohstoffbasis	Natürliches Leinöl/Standöl-Gemisch.
Anwendungsgebiet	Zum Imprägnierölen von allen Hölzern im Parkett- und Treppenbau. Ebenso geeignet für Korkböden.
Lieferform	Farbtöne farblos, weiss, schwarz und bunt nach Farbtonkarte Nobs andere Farbtöne auf Anfrage
	Glanzgrad matt
Verpackung	Blech: 1 2.5 5 10 25 Liter







Technische Daten	
Die Daten gelten für : Mattöl 1410M Farblos	
Dichte (23 °C)	0.83 g/cm <sup>3</sup>
Festkörpergehalt	34.3 ± 2 Gew.-%
Gehalt an org. Lösemittel	65.7 ± 2 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	545 g/l
Lagerfähigkeit bei 20 °C	12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden
Theoretische Ergiebigkeit	75 g/m <sup>2</sup> → 13 m <sup>2</sup> /kg für -- µm Trockenschichtdicke

Sicherheitsdaten	
	Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt Nr. N1410M sowie die Hinweise auf der Etiketke.

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt		Merkblatt	Auftragsmenge
Roher Holzuntergrund	N1410M	Mattöl 1410M längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren	N1410M	1 x 75 g/m <sup>2</sup>
	N1410M	Mattöl 1410M längs und faserquer auftragen, nur kurz einziehen lassen und im nassen Zustand mit beigem Pad einmassieren	N1410M	1 x 40 g/m <sup>2</sup>
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbehandlung		
	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich sauber, trocken, fett-, oel- und staubfrei sein.
		<p>Impregnieröl immer auf frisch geschliffene Flächen applizieren</p> <p>Holzboden gründlich schleifen mit Bandschliff/Schleifnetz und entstauben. Bei Renovationen müssen Wachs- und Lackreste von alten Behandlungen vollständig entfernt werden.</p> <p>Wir empfehlen, in jedem Fall mit NOBS Holzstaubbindemitteln eine vollflächige Abspachtelung auszuführen. Insbesondere, wenn ein trockenes Raumklima besteht oder der Parkettboden auf eine Bodenheizung geklebt wird.</p>

Verarbeitung		
	Vorsichts-massnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Vor Gebrauch gut aufrühren.
	Verdünnung	Gebrauchsfertig. Bei Bedarf mit Terpentinersatz geruchlos (Art. Nr. V42140) verdünnen. <b>Bei Rothölzern (z.B. Buche gedämpft, Birn- und Kirschbaum) empfehlen wir, den ersten Anstrich mit ca. 30% V4214 zu verdünnen</b>
	Streichen	Ja, mit Anstreichgerät (Art.-Nr. N9016) oder Pinsel. Danach einmassieren mit beigem Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).
	Rollen	Möglich, aber nicht empfohlen.
	Spachteln	Ja, mit Schwammklammer. Danach einmassieren mit beigem Pad (tan) (Nobs Art.-Nr. N948103).

	<b>Zwischenschliff</b>	Ergibt sich durch das beige Pad (tan) beim zweiten Auftrag.
	<b>Aufbauten</b>	Siehe Aufbauberatung Seite 2.
	<b>Pflegehinweise</b>	Unterhaltungspflege: nach frühestens 3 Wochen Aushärtezeit mit Parkett-Oel-Polish 4584 (siehe Merkblatt 4584). Nachimprägnieren: mit Pflegesprayöl 1410 PS.
	<b>Weitere Hinweise</b>	Durch Zugabe von 10% UNIPUR HÄRTER 279/H901 zu N1410M kann eine Erhöhung der mechanischen und chemischen Beständigkeiten erzielt werden.  Bei Bunttönen (auch weiss und schwarz) ist die Zugabe von UNIPUR HÄRTER 279/H901 zwingend. Dadurch werden die Färbemittel zusätzlich fixiert.  <b>Nur soviel Mischung ansetzen, wie während 4 Std. verarbeitet werden kann.</b>  <b>Topfzeit: 4 h bei 20°C</b>  Gefahrenhinweis: Mit Öl getränkte Pads und Lappen sind unter Umständen selbstentzündlich und sind daher in einem geschlossenen Metalleimer bis zur Entsorgung aufzubewahren.
	<b>Infos</b>	Weitere Informationen zu Oberflächenbehandlungen von Holzböden und deren Benutzung finden Sie unter <a href="http://www.parkett-verband.ch">www.parkett-verband.ch</a> .
	<b>Trocknungszeit</b>	Für - - µm Trockenfilm bei 23 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit
		<b>Farblos:</b> <b>Bunt:</b>
		Staubtrocken                      nach :    2 Stunden                      2-3 Stunden
		Überarbeitbar                      nach :    6-8 Stunden                      ab 16 Stunden
		Durchgetrocknet                      nach :    20 Tagen                      20 Tagen
<b>Wichtige Hinweise</b>		
<b>Spezielle Einschränkungen</b>	Ideale Oberflächen- und Objekttemperatur für die Verarbeitung: 18-22 °C. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Bodenheizung entsprechend frühzeitig einstellen.	
<b>Minimale Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur</b>	+ 16 °C    Der Taupunkt darf nicht unterschritten werden.	
<b>Anstrich-Entfernung</b>	Holzschliff	
<b>Gerätereinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz geruchlos V4214	

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.