


PENTOCOLOR Fassade 2195







Beschreibung	
Produktbeschreibung	Lösungsmittelfreie, umweltfreundliche, wasserverdünnbare und wetterbeständige Holzlasur auf modifizierter Acrylharzbasis mit guter Blockfestigkeit. Eingestellt für industrielle Täferfertigung. Die Behandlung von Holzoberflächen mit PENTOCOLOR Fassade 2195 vermindert die Anschmutzbarkeit. Der trockene Film der Wasserlasur gibt keine Substanzen wie Formaldehyd, Monomere oder ähnlich reizende Stoffe in die Raumatmosphäre ab.
Bindemittelbasis	Acrylat
Anwendungsgebiet	Dekorative und schützende Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalung, bewitterte Holzteile aus Fichte.
Lieferform	Farbtöne Glanzgrad
	weiss, nach RAL und NCS S seidenmatt
Verpackung	1kg, 5kg und 18kg

Technische Daten	
Die Daten gelten für : RAL 9010 rein weiss Für andere Töne können sie abweichen.	
Dichte (23 °C)	1.3 g/cm ³
Viskosität	50 - 60 s DIN 4
Festkörpergehalt	55 ± 2 Gew.-%
VOC-Gehalt (EU)	24 g/l
Lagerfähigkeit bei 20 °C	12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden
Theoretische Ergiebigkeit	120 g/m ² → 8 m ² /kg für 50 µm Trockenschichtdicke

Sicherheitsdaten	
	Beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt Nr. 219500 sowie die Hinweise auf der Etiketke.

Aufbauberatung				
Untergrund	Produkt		Merkblatt	Schichtdicke
Wetterexponierte Täfer Bunt nach RAL und NCS-S Weiss und pastelle Farbtöne Decklack:	1x	Grundierung: PENTOWOOD Grund 2189 WV allseitig oder Variante LM	2194	ca. 35 - 45 µm ca. 35 - 45 µm
	1x	PENTOWOOD Grund 2192 LM allseitig	2192	
	1x	PENTOWOOD Grund 2192 LM weiss allseitig	2192	
	1x	PENTOCOLOR Fassade 2195 allseitig	2195	
	1x	PENTOCOLOR Fassade 2195 sichtseitig	2195	
	Auf der Baustelle: Schnittstellen, Verletzungen, Stirnseiten mit PENTOWOOD Grund und 2 mal PENTOCOLOR Fassade 2195 nachbehandeln			
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.				

Vorbehandlung		
	Untergrund	Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und oelfrei sein.
	Holzfeuchtigkeit:	Vorschliff Holz mit Korn 80 max. 14%

Verarbeitung		
	Vorsichtsmassnahmen	Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH : Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.
	Aufrühren	Vor Gebrauch Lack gut aufrühren.
	Verdünnung	mit Wasser
	Streichen	möglich
	Rollen	möglich
	Spachteln	nein

